


NAM 39

Composición

- Está compuesto de fibras aramidicas, fibras minerales e inorgánicas unidas con elastómeros NBR.

Aplicaciones

- Material para aplicaciones generales, resistente al agua, a los aceites y a compuestos químicos no agresivos en general.
- Buena resistencia mecánica y a temperaturas moderadas.



Especificaciones


Tamaño de la hoja	1500 x 1500 mm.
Espesores	0,25 - 5,00 mm.
Temperatura Máxima	250°C
Presión Máxima	70 bar

La siguiente información aplica para el material espesor 2.0 mm.

Propiedades	Método de Testeo	Unidad	Valor
1 Densidad		g /cm ³	1.50 - 1.90
2 Resistencia a la Tracción			
(a) De Acuerdo a	ASTM F152	N/mm ²	6 Min.
(b) De Acuerdo a	DIN 52910	N/mm ²	5 Min.
3 Compresibilidad	ASTM F36A	%	7 - 15
4 Recuperación	ASTM F36A	%	> 40
5 Absorción de Fluidos			
(a) En ASTM Oil N° 3	ASTM F 146		
Incremento en Masa		%	< 15
Incremento en Espesor		%	< 10
(b) En Fuel B	ASTM F 146		
Incremento en Masa		%	< 10
Incremento en Espesor		%	< 10
(c) En Agua/Anticongelante	ASTM F 146		
Incremento en Masa		%	< 15
Incremento en Espesor		%	< 5
6. Pérdida de Ignición	DIN 52911	%	< 40

- Área óptima
- Área óptima, pero para utilización en vapor se recomienda consultar a nuestro departamento técnico
- Se recomienda consultar a nuestro departamento técnico

Presión Máxima = 70 bar
Temperatura Máxima = 250 °C



FLEXSEAL

Juntas Flex Seal S.R.L.
 Benjamin Franklin 168
 Villa Martelli (B1603BRD)
 Buenos Aires - Argentina
 Tel: +54 (11) 4709 1552
 Fax: +54 (11) 4709 4791
 E-mail: ventas@fseal.com
 Website: www.fseal.com



Certified ISO 9001:2000 by

